

РІДИННОФАЗНЕ ОКИСНЕННЯ ОКТЕНУ-1 МОЛЕКУЛЯРНИМ КИСНЕМ У ПРИСУТНОСТІ БІМЕТАЛЕВИХ ІММОБІЛІЗОВАНИХ КАТАЛІТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

© Макота О.І., Булгакова Л.В., 2012

Досліджено вплив біметалевих іммобілізованих каталітичних композицій: $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 7\text{H}_2\text{O}\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ на процес окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано, що всі іммобілізовані каталітичні композиції активують процес окиснення октену-1 у присутності гідропероксиду третбутилу. Встановлено, що $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ є найактивнішим каталізатором реакції окиснення октену-1.

Ключові слова: окиснення, молекулярний кисень, олефін, іммобілізований каталізатор.

The influence of bimetallic immobilized catalytic compositions: $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 7\text{H}_2\text{O}\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ on the oxidation process of 1-octene by molecular oxygen was investigated. It was shown that all immobilized catalytic compositions activate the oxidation process of 1-octene in the presence of tert butyl hydroperoxide. It was established that $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ is the most active catalyst in the oxidation reaction of 1-octene.

Keywords: oxidation, molecular oxygen, olefine, immobilized catalyst.

Постановка проблеми

Процеси окиснення ненасичених сполук молекулярним киснем є областю перспективних досліджень, оскільки дають можливість отримати важливі кисневмісні продукти. Це насамперед епоксиди, які широко використовуються в різних галузях промисловості. Отримані на основі таких сполук матеріали характеризуються хімо-, атмосферо- і теплостійкістю, доброю стабільністю і діелектричними показниками, високою адгезією. Завдяки своїй високій реакційній здатності епоксидні сполуки застосовуються як реагенти для одержання різних кисневмісних похідних в органічному синтезі та фармацевтичній промисловості [1–3].

У рідиннофазному окисненні олефінів молекулярним киснем одним із шляхів підвищення швидкості процесів і збільшення селективності за одним із цільових продуктів є використання каталізаторів, які, беручи участь у різних елементарних стадіях, регулюють швидкість процесу загалом і скеровують реакцію окиснення в бажаному напрямку, що сприяє зменшенню енергозатрат і дає змогу оптимізувати цей процес [4–5].

Аналіз останніх досліджень

У значної кількості наукових публікацій з питань каталітичного окиснення ненасичених сполук розглянуто вплив іммобілізованих каталітичних систем на цей процес. Це зумовлено перевагами таких систем, оскільки вони поєднують високу каталітичну активність гомогенних металокомплексних систем з перевагами гетерогенних систем [6–7].

Мета роботи. Дослідження активності іммобілізованих каталітичних композицій $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 7\text{H}_2\text{O}\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, в реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем.

Реакцію окиснення проводили в скляному термостатованому реакторі, оснащеному магнітною мішалкою. Швидкість реакції окиснення визначали за швидкістю поглинання кисню на газометричній установці, яку описано в [8], при температурі 333 К і парціальному тиску кисню, близькому до атмосферного. Для оцінювання і порівняння активності іммобілізованих каталітичних композицій використовували величину початкової швидкості окиснення октену-1 (W_0), яку визначали з кривої швидкості поглинання кисню шляхом екстраполяції отриманої залежності до нульового моменту часу. Як гомогенний ініціатор використовували гідропероксид третбутилу (ГПТБ), оскільки попередніми дослідженнями встановлено, що поглинання кисню у процесі окиснення октену-1 у присутності досліджуваних каталізаторів без використання ініціюючих добавок не спостерігається протягом 2 годин.

Октен-1 – реактивний препарат фірми Aldrich. Газоподібний молекулярний кисень перед подаванням до реакційної системи очищали пропусканням через натронне вапно і хлорид кальцію. Гідропероксид третбутилу синтезували за відомою методикою [9]. Всі дослідження було проведено в розчиннику – хлорбензолі марки "ч", який перед використанням додатково переганяли і сушили.

Результати досліджень

Результати дослідження процесу рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевих іммобілізованих композицій, за наявності в реакційній системі ГПТБ наведено на рис. 1, 2.

Як видно з наведених рисунків, усі досліджені біметалеві іммобілізовані каталітичні композиції збільшують швидкість окиснення октену-1 молекулярним киснем порівняно з некаталітичним процесом. Це вказує на активуючий вплив цих сполук у процесі окиснення октену-1 молекулярним киснем, однак їх каталітична активність є різною.

Порівняння каталітичної активності біметалевих іммобілізованих композицій показало, що значно впливає на перебіг реакції окиснення природа перехідного металу, що входить до складу каталізатора. Серед досліджених біметалевих іммобілізованих каталізаторів $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 7\text{H}_2\text{O}\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$, найвищу каталітичну активність під час реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем проявляє іммобілізований каталізатор, до складу якого входить ферум – $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$. Наявність в складі металокомплексу $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ молекул води дещо зменшує активність іммобілізованої композиції. Каталізатори, до складу яких входить кобальт і нікель, є малоактивними в реакції окиснення, причому активність каталітичної композиції, до складу якої входить Ni, є найменшою.




Рис. 1. Кінетичні криві поглинання кисню в реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ (●), $\{\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 7\text{H}_2\text{O}\}/\text{Al}_2\text{O}_3$ (○) та без каталізатора (×), за наявності в реакційній системі ГПТБ. $[\text{кат}] = 1 \text{ г/л}$, $[\text{OK}]_0 = 5,2 \text{ моль/л}$, $[\text{ГПТБ}]_0 = 0,05 \text{ моль/л}$, $P_{\text{O}_2} = 9 \times 10^4 \text{ Па}$, $T = 333\text{К}$





Рис. 2. Кінетичні криві поглинання кисню в реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_3[Co(CN)_6]\}/Al_2O_3$ (●), $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_2[Ni(CN)_4]\}/Al_2O_3$ (○) та без каталізатора (×) за наявності в реакційній системі ГПТБ. $[кат] = 1$ г/л, $[OK]_0 = 5,2$ моль/л, $[ГПТБ]_0 = 0,05$ моль/л, $P_{O_2} = 9 \times 10^4$ Па, $T = 333$ К

За зростанням активності в реакції каталітичного окиснення октену-1 молекулярним киснем, за наявності в реакційній системі ГПТБ біметалеві іммобілізовані каталітичні композиції можна розмістити в ряд:



Висновки

Отже, з отриманих даних видно, що найактивнішим серед дослідженої групи каталізаторів в реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем є ферумвмісна іммобілізована композиція $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_3[Fe(CN)_6]\}/Al_2O_3$. Дещо меншу активність проявляє $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_4[Fe(CN)_6] \cdot 7H_2O\}/Al_2O_3$, а каталізатори, що містять кобальт і нікель $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_3[Co(CN)_6]\}/Al_2O_3$, $\{RhCl_3 \cdot 4H_2O - K_2[Ni(CN)_4]\}/Al_2O_3$, є найменш активними. Активність досліджених біметалевих іммобілізованих каталітичних композицій залежить від природи перехідного металу, який входить до складу металокомплексу.

Робота виконана за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України (спільний ДФФД – РФФД проект Ф28/256-2009).

1. Weissrermel K., Arpe H.-J. *Industrial organic chemistry*. – Germany, Weinheim: Wiley-VCH, 2003. – 492 p.
2. Punniyamurthy T., Velusamy S., Iqbal J. *Recent advances in transition metal catalyzed oxidation of organic substrates with molecular oxygen* // *Chemical Reviews* – 2004. – Vol. 11. – P. 277–320.
3. Yudin A.K. *Aziridines and Epoxides in Organic Synthesis* – Germany, Weinheim: Wiley-VCH, 2006. – 523 p.
4. *Transition metals for organic synthesis. Building blocks and fine chemicals* / Editors: Beller M., Bolm C. – Germany, Weinheim: Wiley-VCH, 2004. – 2 Volumes – 1314 p.
5. Bregeault J.-M. *Transition-metal complexes for liquid-phase catalytic oxidation: some aspects of industrial reactions and of emerging technologies* // *Dalton Trans.* – 2003. – P. 3289–3302.
6. Antony R., Tembe G.L., Ravindranathan M., Ram R.N. *Polymer supported Ru(III) complexes, synthesis and catalytic activity* – *Polymer* – 1998. – Vol. 39. – No 18. – P. 4327–4333.
7. Mata G., Trujillano R., Vicente M.A., Korili S.A., Nassar E.J., Ricci G.P., Cestari A., Nakagaki S. *(Z)-cyclooctene epoxidation and cyclohexane oxidation on Ni/alumina-pillared clay catalysts* – *Microporous and Mesoporous Materials* – 2009. – Vol. 124. – P. 218–226.
8. Цепалов В.Ф. *Автоматическая установка для измерения поглощения малых количеств газа* // *Заводская лаборатория*. – 1964. – № 1. – С. 111–112.
9. Milas N.A., Surgenor D.M. *Studies in organic peroxides. VIII. t-butyl and di-. t-butyl peroxide* // *J. Amer. Chem. Soc.* – 1946. – Vol. 68. – № 2. – P. 205–208.