

як це спостерігалося при епоксидуванні октену-1 у присутності молібденборидного каталізатора [3], то проведення реакції епоксидування у середовищі спирту може істотно підвищити селективність процесу. На це будуть спрямовані подальші наші дослідження.

1. Макома О.І. Розклад гідропероксиду третбутилу в присутності боридів металів / О.І. Макома, М.В. Никипанчук, Ю.Б. Трач, І.Ю. Пириг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2000. – № 414. – С. 44–49. 2. Трач Ю.Б. Каталітичний розклад гідропероксиду третбутилу в присутності боридів металів / Трач Ю.Б., Макома О.І., Никипанчук М.В. // Український хімічний журнал. -2003. – Т. 69, № 10. – С. 99–103. 3. Трач Ю.Б., Никипанчук М.В., Комаренская З.М. // Кінетика і катализ. – 2004. – Т.45, №4. – С.536–539.

УДК 546.22 + 678.028

**В.Т. Яворський, З.О. Знак, Р.Р. Оленич**

Національний університет "Львівська політехніка",  
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

## **СТРУКТУРА, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ, ОДЕРЖАНОЇ ПІД ЧАС ПЛАЗМОХІМІЧНОГО РОЗКЛАДУ СІРКОВОДНЮ**

© Яворський В.Т., Знак З.О., Оленич Р.Р. 2010

**Досліджено будову, структуру та властивості полімерної сірки, одержаної конденсацією продуктів плазмохімічного розкладу сірководню в конденсаторі змішування.**

**Are investigated structure, structure and properties of polymeric sulphur, obtained during the condensation of the products of the plasma-chemical decomposition of hydrogen sulphide, in the condenser of the mixing**

**Огляд джерел літератури та постановка завдання.** Одним із багатотоннажних відходів нафтопереробної, коксохімічної та газовидобувної галузей промисловості є сірководень. Його перероблення плазмохімічною дисоціацією в надвисокочастотній нерівноважній плазмі дає змогу одержати два цінні продукти: водень та полімерну сірку [1–5]. Крім того, внаслідок перероблення високотоксичного сірководню зменшується техногенне навантаження на довкілля. Водень становить основу для розвитку найсучаснішої галузі енергетики – водневої. Він є одним з найбільш високо енергетичних і водночас найчистішим в екологічному аспекті паливом.

Полімерна сірка, яка не розчиняється в жодному з відомих розчинників, утворюється за певних режимів загартування і охолодження продуктів плазмолізу сірководню [5, 6]. Вона є одним з найпоширеніших вулканізаторів каучукових композицій, без якого неможливий випуск високоякісних гумовотехнічних виробів, зокрема таких відповідальних, як авіаційні та автомобільні шини [7]. У зв'язку з цим потреби шинної галузі в ній постійно зростають [8]. Цій модифікації сірки притаманна добра радіаційна стійкість, що зумовлює можливість її використання для створення радіаційно-захисних матеріалів.

На відміну від полімерної сірки, одержаної за традиційними технологіями (із розплаву чи парів) [9, 10], структура та властивості полімерної сірки, одержаної під час охолодження продуктів плазмолізу сірководню, до теперішнього часу не вивчались. Тому встановити функціональні властивості, а відтак встановити області застосування цієї полімерної сірки доволі складно.

**Мета роботи** – дослідити структуру та властивості полімерної сірки, одержаної під час охолодження продуктів плазмохімічного розкладу сірководневого газу різного складу.

**Експериментальна частина.** Полімерну сірку одержували на лабораторній плазмохімічній установці з номінальною потужністю 2 кВт [6], в якій для охолодження та конденсації продуктів плазмолізу сірководню використовували конденсатор змішування.

Отриманий у конденсаторі змішування продукт витримували у повітряно-сухому термостаті за температури  $303\pm1$  К протягом 24 год. При цьому відбувалась перекристалізація аморфних модифікацій сірки, внаслідок чого вона з пластичного стану переходила у твердий й ставала придатною до розмелювання й аналізу на вміст полімерної модифікації. Надалі отриманий продукт подрібнювали і просіювали через сита 0,014 і 0,071 мм. Продукт з дисперсією 0,014...0,071 мм очищували від розчинних низькомолекулярних модифікацій сірки екстракцією толуолом за температури  $353\pm1$  К протягом 10 хв.

Дослідження структури і властивостей одержаної полімерної сірки здійснювали комплексом методів аналізу: ІЧ- та ЕПР-спектроскопією, рентгенофазовим (РФА), термічним (ТА), диференційно-термічним (ДТА) і термогравіметричним (ТГА), термомеханічним (ТМА), а також визначенням термостабільності полімеру.


Спектри ЕПР знімали на радіоспектрометрах ESR-220 і АЭ-4700 в діапазоні 0...7000 Гс. РФА проводили методом порошків на дифрактометрі ДРОН-2 з мідними анодами (випромінювання  $\text{CuK}\alpha$ ). Ступінь кристалічності розраховували за методом Меттьюза.

ТА-, ДТ- і ТГ- аналізи здійснювали на дериватографі "System F. Paulik, J. Paulik, J. Erdey Q-1500D" в статичному (адіабатичному) і динамічному режимах. Останній проводили у статичній повітряній атмосфері в інтервалі температур 293...423 К. Дослідження проводили за таких умов: швидкість нагрівання – 5 К/хв., чутливість за шкалою ДТА – 100 мкВ, за шкалою ТГ – 50 мг, маса наважки – 500 мг; як еталон використовували прожарений алюмінію оксид.

Термомеханічні характеристики (ТМХ) продуктів вивчали пенетраційним методом (термомеханічний аналіз – ТМА) на консистометрі Геплера в інтервалі температур 288...423 К за навантаження  $8 \cdot 10^{-2}$  МПа·м<sup>-2</sup> і швидкості нагрівання 1,5 К/хв.

Термостабільність полімерної сірки визначали за відомою методикою відповідно до ТУ 113-23-01-7-87. Вона полягає у визначенні масової частки нерозчинного залишку продукту після його витримування у середовищі толуолу, взятого у 10-кратному щодо сірки надлишку, за температури  $378\pm1$  К протягом 15 хв. Ця величина характеризує здатність полімерної сірки витримувати термічні навантаження без деструкції.

**Результати та обговорення.** Властивості та структура полімерної сірки, яка утворюється внаслідок плазмохімічної дисоціації сірководню, істотно залежать від складу плазмоутворювального газу. Розглянемо їх окремо: спочатку полімерної сірки, отриманої із чистого сірководню, а потім – із його суміші з вуглеводнями.



Rис. 1. Дифрактограми сірки:  
а – ромбічної; б – полімерної

Продукт, одержаний за швидкості охолодження продуктів плазмолізу чистого сірководню понад 80 К/с, містить 80...90 % нерозчинної, тобто полімерної модифікації сірки. Дифрактограми полімерної сірки, очищеної від розчинних модифікацій екстракцією, відповідають дифрактограмам її w-модифікації (рис. 1, б).

Для розрахунку кількості атомів Сірки в елементарній комірці (витка спіралі макромолекули) використали відому формулу [12]

$$N = \frac{\rho \cdot V}{1,67M},$$

де  $\rho$  – густина полімерної сірки, визначена експериментально, г/см<sup>3</sup>;  $V$  – об'єм елементарної комірки;  $M$  – атомна маса сірки,  $M = 32,064$ ;

Для гексагональної сингонії, характерної для полімерної сірки:

$$V = 0,866a^2c,$$

де  $a$ ,  $c$  – періоди елементарної комірки полімерної сірки, визначені за даними рентгенофазового аналізу.

Значення кількості атомів сірки в елементарній комірці полімерної сірки, одержаної в діапазонах швидкостей охолодження 30...50 і 60...80 К/с, є близькими, як і для полімерної сірки, отриманої у конденсаторі повierzневого типу, відповідно до 8 і 16. Найімовірніше, що щільність упакування спіралей є такою високою, що виникає зв'язок між атомами сірки сусідніх витків, тобто формується псевдоциклічна структура полімерної сірки.

На ІЧ-спектрах таких продуктів жодних смуг поглинання не виявлено. Можна вважати, що сполука складається фактично лише з атомів сірки: для такої сполуки, як відомо [11], характерний ІЧ-спектр лише у близькій частотній області.

Виявлено, що зразки полімерної сірки, які аналізувались через 15...20 хв після одержання продукту, дають чіткий синглетний спектр ЕПР. Це свідчить про наявність у складі свіжоотриманого продукту вільних радикалів. З часом інтенсивність сигналів ЕПР зменшується, а їх форма деформується – стає несиметричною, розмитаю у широкому діапазоні напруження електромагнітного поля (рис. 2).




Рис. 2. Спектр ЕПР полімерної сірки, отриманої в конденсаторі змішування

На підставі отриманих результатів можна запропонувати спрощену схему утворення полімерної сірки під час охолодження продуктів плазмолізу чистого сірководню. Спочатку в розряді надвисокочастотної плазми відбувається дисоціація сірководню:



Атомарна сірка, що утворюється за реакцією (1), і, по-суті, є бірадикалом ( ${}^{\bullet}\text{S}^{\bullet}$ ), у порівняння з холодних областях плазмохімічного реактора рекомбінує з утворенням низькомолекулярних кластерів-бірадикалів:



Вони утворюють лінійні відкриті фрагменти катеносірки – виникає зародок макромолекули. За подальшого охолодження паро-газового потоку в конденсаторі ріст макроланцюга продовжується переважно за радикальним механізмом. Очевидно, що утворена високомолекулярна сірка є нестабілізованою.

До того ж форма спектра ЕПР, в якому відсутня надтонка структура, а також величина g-фактора ( $g = 2,0054$ ), свідчить, що неспарені електрони у молекулі є делокалізованими по

ланцюгу, тобто відбувається ефект поліспряження. Це дає підстави вважати, що полімерна сірка у нестабілізованому вигляді може утворювати резонансні форми [13], наприклад:



На основі теоретичного аналізу якісного та кількісного складу продуктів плазмолізу сірководню [14] та їх просторового розподілу у реакторі можна вважати, що за плазмохімічного розкладу чистого сірководню ймовірність стабілізування макромолекул сірки внаслідок їх взаємодії з частинками радикального чи іонного типу є дуже малою. Отже, у системі відсутні групи чи фрагменти, здатні взаємодіяти з кінцевими атомами сірки і внаслідок цього стабілізувати макромолекулу.

Нестабілізовані макромолекули є термодинамічно нестійкими і з часом повільно реверсують до ромбічної сірки внаслідок дефрагментації ланцюгів з подальшим формуванням циклічних структур. Підтвердженням цього є порівняно невисока термостабільність полімерної сірки, яка не перевищує 30 % за усіх швидкостей охолодження паро-газової суміші, а також дані термічного аналізу (ТА). Так, ТА свіжоотриманого продукту, проведений в адіабатичному режимі, показав (рис. 3), що в продукті, як і продукті, утвореному у поверхневому конденсаторі, дискретно відбуваються ендотермічні процеси.




Рис. 3. Термічний аналіз, виконаний в адіабатичному режимі, полімерної сірки, отриманої із чистого сірководню

Це можна трактувати дефрагментацією макромолекул полімерної сірки, а квазіквантованість цих процесів свідчить, що макромолекули полімерної сірки складаються із структурних елементів, що містять кратне число атомів сірки. З часом часовий проміжок між ендоефектами зростає, а їх інтенсивності (локальні стрибкоподібні зміни температури) зменшуються. Логічно припустити, що спочатку дефрагментують найбільші макромолекули, а в міру зменшення середньої мольної маси швидкість реверсії сповільнюється.

Невисоку термічну стійкість полімерної сірки, отриманої із чистого сірководню, підтверджують також дані ДТА (здійснений у політермічному режимі) і ТМА. Так, ендоефект на кривій ДТА і виникнення деформації (крива ТМА) починаються в фактично однаковому температурному діапазоні 343...347 К. За даними ТМА була розрахована орієнтовна мольна маса вихідної полімерної сірки, яка знаходитьться в межах  $(18...220)\cdot10^3$ .

Інтенсивність спектра ЕПР цієї полімерної сірки є значно меншою, ніж у випадку без органічних додатків, через невеликий вміст вільних радикалів. Отже, стабілізація макромолекул сірки органічними фрагментами (радикалами) відбувається доволі ефективно, відповідно концентрація так званих “ненасичених валентностей” [7] у полімерній сірці є незначною.

**Висновки.** Полімерна сірка, отримана внаслідок плазмолізу чистого сірководню, є високо кристалічним продуктом, який характеризується порівняно високою мольною масою, але невисокою термічною стабільністю. За присутності в плазмохімічній системі вуглеводнів утворюються ендотермічні процеси, що відбуваються дискретно.

рюється полімерна сірка з незначною мольною масою, але високою термостабільністю. З'ясовано, що органічні радикали сприяють стабілізації макроланцюгів полімерної сірки.

Подальші роботи будуть спрямовані на дослідження властивостей полімерної сірки, одержаної за присутності в охолоджувальному середовищі речовин-стабілізаторів полімерної сірки.

1. Русанов В.Д., Тульский М.Н. Плазменно-мембранные технологии переработки сироводородсодержащего газа // Критические технологии. Мембранны. – М.: ВИНИТИ, 1999. – №2. – С. 7–12.
2. Патент на изобретение № 75262. Способ одержания водяного и серы / В.Т. Яворский, З.О. Знак, Р.Р. Оленич, Л.В. Савчук, А.Б. Гелеш (Украина). МКИ C 01B17/12; Опубл. 15.03. 2006. Бюл. № 3. – 3 с.
3. Пат. № 43216 A .Україна. Способ отримання полімерної сірки / В.Т. Яворський, З.О. Знак, А.Б. Гелеш (Україна). МКІ С 01B17/12; Опубл. 15.11.2001р.; Бюл. №10.- 2 с.
4. Изомеризация кластеров серы в газовой фазе при изменении давления и температуры, а также под воздействием электрического разряда / В.К. Животов, В.А. Каменский, В.Д. Русанов, Н.Г. Федотов // Химическая физика.– 2001. – Т. 20, №2. – С.64–69.
5. Знак З.О., Яворський В.Т. Одержання полімерної сірки і водяною плазмохімічним методом на дослідно-промисловій установці // Наукові вісті Національного технічного університету "КПІ". – 2006. – № 2 (46). – С.128–132.
6. Знак З.О., Яворський В.Т., Оленич Р.Р. Одержання полімерної сірки при охолодженні продуктів плазмохімічного розкладу сірководню в поверхневому конденсаторі // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 5. – С. 66–68.
7. Бороховский В.А., Салюк А. П., Гордиенко Е.Г., Щукин В.И., Орыщак Е.А., Дацко Р.П. Новый вид химической продукции – полимерная сера // Обз. инф. Сер. "Сера и серная промышленность". – М.: НИИТЭХИМ, 1982. – 40 с.
8. Знак З.О., Яворський В.Т. Мониторинг шинної промисловості України та перспектив розвитку її сировиною бази // Науково-технічна інформація. –2005. – № 3. – С.25–28.
9. Структура полимерной серы / В.В. Марков, А.А. Елисеев, С.А. Резниченко и др. // Известия АН СССР. Сер. Неорганические полимеры. 1990. – Т 26. – № 1. – С. 81–84.
10. Менковский М.А., Яворский В.Т. Технология серы. –М.: Химия, 1985. –325 с.
11. Мелихова Л.Г. Исследование влияния условий получения полимерной серы на ее структуру и свойства как агента вулканизации: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. – М.: МХТИ. 1974. – 16 с.
12. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я.С. Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Растворгусев. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.
13. Сигэру Оаэ. Химия органических соединений серы. – М.: Химия, 1975. –511 с.
14. Кинетико-статистическое моделирование химических реакций в газовом разряде / С.А. Нестер, Б.В. Потапкин, А.А. Левицкий и др. – М.: ЦНИИатоминформ, 1988. – 224 с.