

КАТАЛІЗATORI REAKCIЇ ODERЖАННЯ β-ПРОПІОЛАКТОНУ

© Почапська І.Я., Хлібішин Ю.Я., 2010

Досліджено технологічні аспекти процесу одержання β-пропіолактону у присутності кatalізаторів типу Фріделя-Крафтса. Досліджено вплив співвідношення концентрації хлориду цинку та $\text{AlCl}_3:\text{ZnCl}_2$ на конверсію кетену і на вихід β-пропіолактону, визначено оптимальні умови здійснення реакції.

The technological aspects of the process of producing of β-propiolacton in the present catalyst by Fidel-Crafts have been thoroughly investigated. The influence correlation concentrations ZnCl_2 and $\text{AlCl}_3:\text{ZnCl}_2$ by conversion and yield β-propiolacton is studied. The optimal conditions of the process of synthesis β-propiolacton are determined.

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими завданнями. Акрилову, метакрилову, а також кротонову кислоти порівняно легко одержати окисненням відповідних альдегідів, то β-алкілкротонові кислоти найпростіше одержувати з відповідних β-лактонів.

Крім того, β-лактони належать до сполук з потенційними бактерицидними властивостями. На особливу увагу заслуговує β-пропіолактон, який має стерилізуючі, дизенфікуючі та антисептичні властивості.


Для одержання β-лактонів найкраще застосувати кatalізатори типу Фріделя-Крафтса. На основі літературних даних відомо, що реакцію конденсації кетену з альдегідами необхідно здійснювати в присутності м'яких кatalізаторів, ніж для реакції кетену з кетонами. Так, що β-пропіолактон доцільно одержувати реакцією конденсації кетену з формальдегідом в ацетоновому розчині кatalізатора (хлориду цинку, композиції хлорид алюмінію-хлорид цинку або композиції хлорид алюмінію-хлорид цинку-хлорид заліза). Перевагою зазначених кatalізаторів є те, що вони не дефіцитні, добре розчинні в ацетоні.

Отже, для підвищення ефективності здійснення процесу одержання β-лактонів необхідно дослідити закономірності перебігу цієї реакції з метою встановлення оптимальних параметрів процесу та підвищення чистоти та виходу кінцевого продукту.

Аналіз досліджень і публікацій. β-Лактони одержують, як вже зазначалося, взаємодією кетену із сполуками, що мають групу $-\text{CO}$, такими як альдегіди, кетони, дикетони або кетоєфіри в присутності кatalізатора типу Фріделя-Крафтса. Дані, що зустрічаються в літературі стосовно синтезу і використання β-лактонів, дуже споріднені [1–5]. Фактично відмінність у методах синтезу полягає у використанні різноманітних кatalізаторів, таких як: ефірат трифтристого бору [3], хлорид алюмінію [4], хлорид цинку [5], композиції хлорид цинку-хлорид алюмінію [6], перхлорат цинку [6], тіоціанат цинку [6] тощо, а також у використанні різних методів виділення готового продукту та нейтралізації кatalізатора. Застосовуючи відповідний кatalізатор, можна регулювати процес взаємодії кетенів з карбонільними сполуками і одержати β-лактони з високим виходом (конкретні цифри не вказуються).

Доволі високий виход β-лактонів (70–90 % мас.) за конденсації кетену з карбонільними сполуками, а також доступність сировини дає змогу вважати цей метод синтезу β-лактонів найперспективнішим і найсприйнятливішим для реалізації.

Мета роботи – встановити оптимальний катализатор та його концентрацію під час одержання β -пропіолактону реакцію конденсації кетену з альдегідами.



З літературних даних відомо, що значний вплив на швидкість перебігу процесу одержання β -лактонів має природа катализатора [4–7], оскільки в результаті утворюються продукти високої якості.

Для реакції одержання β -пропіолактону застосовували кетен, одержаний піролізом ацетону, який змішували з мономерним газоподібним формальдегідом, одержаним термічною деструкцією параформальдегіду, і подавали в реактор конденсації, заповнений ацетоновим розчином катализатора. Реакцію здійснювали під час перемішування за температури 273–293 К. Концентрація катализатора підтримувалася постійною подачею свіжоприготовленого розчину катализатора з ємкості [7].

Відомо, що β -пропіолактон зберігається без помітних змін протягом 3–4-х років за температури 278 К. Підвищення температури незначно впливає на якість β -пропіолактону, але вже за температури 363 К його вміст помітно зменшується. Ще більшою мірою погіршує якість β -пропіолактону катализатор. Проведені експерименти показали, що за концентрації катализатора 0,34 % мас. вміст β -пропіолактону зменшується незначно, проте підвищення концентрації значно знижує стійкість β -пропіолактону. Особливо це проявляється за високих температур. Так, за температури 313 К і концентрації катализатора 1.65 % упродовж 8 годин вміст β -пропіолактону зменшився на 9.0 %, а за температури 363 К – на 85.8 %.

Реакцію синтезу β -пропіолактону здійснювали в ацетонових розчинах катализаторів в інтервалі температур 290–298 К. Для запобігання полімеризації формальдегіду на стінках реакційної апаратури мольне співвідношення кетен:формальдегід підтримували в межах 1:(1.3–1.4) регулюванням подачі кетену. Мольна подача кетену – 2.2–2.5 моль/год; формальдегіду – 2.9–3.5 моль/год. Для того, щоб концентрація катализатора була постійною, більшість дослідів проводили протягом 1 год, тому що із збільшенням тривалості синтезу катализатор частково виносиється газами, що є небажаним, оскільки, як результат, відбувається зниження швидкості реакції.

Таблиця 1

**Вплив концентрації хлориду цинку на конверсію кетену
та селективність β -пропіолактону (Мольне співвідношення кетен:формальдегід = 1:(1.3–1.4))
об'єм ацетонового розчину катализатора $0.4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$; вміст формальдегіду
в параформальдегіді – 95 % мас.; тривалість реакції – 1 год, температура – 293 К)**

Концентрація катализатора $\cdot 10^3$, моль/дм ³	Конверсія кетену, %			Селективність β -ПЛ, %	Селективність β -ПЛ, після його виділення, %	Чистота β -ПЛ, %	Залишок після виділення β -ПЛ, %
	на реакцію з водою	на реакцію з формальдегідом	загальна				
3.70	15.51	48.60	64.17	72.40	59.00	90.1	46.00
7.34	16.30	73.30	89.50	84.30	70.70	93.1	29.30
11.0	14.40	81.50	95.90	89.40	80.50	93.9	22.00
14.70	15.40	81.10	96.50	90.70	75.50	94.3	29.70
18.35	14.30	82.90	97.20	85.80	72.30	94.2	33.30
27.50	17.30	79.70	97.00	82.50	69.10	94.8	35.30
36.50	14.90	81.90	96.00	77.70	60.90	94.0	44.90

Ми дослідили вплив концентрації та вплив мольного співвідношення компонентів катализатора хлориду цинку, композиції хлорид алюмінію-хлорид цинку та композиції хлорид алюмінію-хлорид цинку-хлорид заліза на конверсію кетену та селективність β -пропіолактону. Насамперед ми дослідили вплив концентрації хлориду цинку на конверсію кетену та селективність. Результати цих досліджень наведено в табл. 1.

Як бачимо з наведених в табл. 1 даних, збільшення концентрації хлориду цинку призводить до збільшення конверсії кетену і фактично викликає зменшення селективності β -пропіолактону. Особливо чітко цей вплив відслідковується під час порівняння селективності β -пропіолактону після його виділення. Це можна пояснити тим, що збільшення концентрації хлориду цинку, вище за 0,011 моль/дм³, викликає утворення великої кількості висококиплячих побічних продуктів конденсації.

Значно краще застосовувати як каталізатор композицію хлорид алюмінію-хлорид цинку або композицію хлорид алюмінію-хлорид цинку-хлорид заліза.

Попередньо був досліджений вплив [7] співвідношення AlCl₃:ZnCl₂ та їх концентрації на вихід β -пропіолактону під час його синтезу та виділення з реакційної маси. Для можливості порівняння цих результатів наведено ці дані у табл. 2.

Таблиця 2

Вплив концентрації та мольного співвідношення AlCl₃:ZnCl₂ на конверсію кетену та селективність β -пропіолактону (Мольне співвідношення кетен:формальдегід = 1:(1.3–1.4)) об'єм ацетонового розчину каталізатора 0.4·10⁻³ м³; вміст формальдегіду в параформальдегіді – 95 % мас.; тривалість реакції – 1 год, температура – 293 К)

Концентрація катализатора · 10 ³ , моль/дм ³	Мольне співвідношення компонентів катализатора AlCl ₃ :ZnCl ₂	Конверсія кетену, %			Селективність β -ПЛ, %	Селективність β -ПЛ, після його виділення %	Чистота β -ПЛ, %	Залишок після виділення β -ПЛ, %
		на реакцію з водою	на реакцію з формальдегідом	загальна				
11.0	1:0.000	14.30	30.30	44.60	31.20	-	-	-
	1:0.102	15.60	69.70	85.30	78.90	64.60	91.9	19.2
	1:0.204	14.60	81.40	96.00	91.40	80.90	94.6	10.8
	1:0.408	16.20	81.50	97.70	87.50	78.60	94.4	10.30
	1:0.612	14.80	81.30	96.10	79.20	71.10	94.1	15.40
	1:0.816	15.10	82.20	97.30	71.10	66.60	93.9	21.20
	1:1.022	14.50	82.00	96.80	70.30	64.80	94.1	22.60
	1:1.224	14.80	83.10	97.70	69.80	63.30	94.6	28.00
	1:0.505	17.00	80.00	97.00	71.00	64.30	94.2	30.60
	14.70	1:0.204	16.10	81.50	97.60	90.60	79.40	94.0
	18.35	1:0.204	16.10	80.30	97.30	85.90	74.10	94.2
								15.60

Результати дослідів, наведені в табл. 2, показують, що на процес одержання β -пропіолактону істотно впливає співвідношення активних компонентів катализатора.

Як бачимо з даних табл. 2, збільшення вмісту хлориду цинку у катализаторі композиції AlCl₃:ZnCl₂ викликає збільшення конверсії кетену, хоча і зменшує селективність β -пропіолактону. Це насамперед видно з даних про селективність β -пропіолактону після виділення останнього з реакційної маси. Оптимальним є мольне співвідношення компонентів катализатора AlCl₃:ZnCl₂=1:(0,204–0,408). Встановлено, що збільшення в каталітичній композиції хлориду цинку викликає різке зниження селективності β -пропіолактону.

Отже, як зрозуміло з наївдених у табл. 1, 2 даних, хлорид цинку є задовільним катализатором процесу одержання β -пропіолактону, але його використання не в композиції з іншими, хоч і збільшує конверсію кетену, проте негативно впливає на стабільність β -пропіолактону під час синтезу та виділення його з реакційної маси, викликаючи полімеризацію останнього з утворенням побічних продуктів. Введення до каталітичної композиції, крім хлориду цинку невеликих кількостей хлориду алюмінію, значно підвищує стабільність β -пропіолактону та полегшує його виділення з реакційної маси. Оптимальними вважаємо концентрацію катализатора 0,0011–0,00147 моль/дм³; мольне співвідношення компонентів $\text{AlCl}_3 : \text{ZnCl}_2 = 1 : (0,204\text{--}0,408)$. У цих умовах вихід β -пропіолактону становить 80–82 %.

Процес очистки β -пропіолактону значно ускладнює технологію одержання β -пропіолактону. Щоб запобігти утворенню оцтової кислоти та її ангідриду в реакторі синтезу β -пропіолактону, ми пропускали суміш газоподібних кетену та формальдегіду через насадкові холодильники-конденсатори.

Кeten, одержаний піролізом ацетону, та мономерний газоподібний формальдегід, одержаний термічною деструкцією параформальдегіду, змішуються разом і поступають в два послідовно-з'єднані холодильники-конденсатори. Кeten, проходячи через них, реагує з водою, утворюючи оцтову кислоту та її ангідрид, які виводяться з системи.

Висновки. На основі досліджень визначено оптимальні умови здійснення реакції одержання β -пропіолактону. Встановлено оптимальні умови здійснення процесу, катализатор та співвідношення складових катализатора. β -пропіолактон, одержаний взаємодією кетену і формальдегіду в присутності вищерозглянутих катализаторів, має порівняно невисоку чистоту і містить від 90,1 до 94,8 % основної речовини.

Чистоту одержаних кетонів визначали хроматографічно та за допомогою ІЧ-спектроскопії.

1. Патент США № 2.469.704. *Continuous process of producing beta lactones at reduced pressure / Herbert G. Stone; Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344. – 12 с. 2.* Патент США № 2.450.117. *Preparation of beta lactones / John R. Caldwell; Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344. – 12 с. 3.* Патент США № 2.450.118. *Process for preparing of β -lactones / John R. Caldwell; Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344. – 12 с. 4.* Патент Англії № 1.189.400. *A process for the preparation of unsaturated aliphatic carboxelic acid & lactones / Rodde Johamas, Kok Ricket Medema Dirk; НКИ 260/344. – 6 с. 5.* Патент США № 2.450.116. *Preparation of beta lactones / John R. Caldwell; Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344.-12 с. 6.* Патент США № 2.424.590. *Preparation of beta lactones / Thomas R. Steadman, Paul L. Breyyfogle; New York, N.Y. a corporation of New York; НКИ 260/344. – 6 с. 7.* Патент № 98105580 України. Спосіб одержання бета-пропіолактону / Х.З. Котович, І.Я. Почапська, Є.М. Мокрій. – МКІ С 10 Г 31/114. (Україна); Державний університет "Львівська політехніка". Заявлено 23.10.1998 р. Опубл. 15.02.2001 р.; Бюлетень № 1. – 2001 р.