

КІНЕТИКА ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ (МЕТ)АКРИЛАТІВ НА ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНІ В ПРИСУТНОСТІ СОЛЕЙ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДЕРЖАНИХ ФОТОПОЛІМЕРІВ

© Шекета М.Л., Кузь Н.І., 2010

Досліджено зв’язок кінетики фотополімеризації полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій з використанням солей переходіних металів і фізико-механічних властивостей готових полімерів. Результати досліджень дають можливість одержувати полімери з прогнозованими властивостями.

It is investigated the relation between polyvinylpirrolidone-(meth)acrylate compositions with transient metals salts using photopolymerization kinetics and physico-mechanical characteristics of prepared polymers. The results of investigations give the possibility to obtain the polymers with forecasting properties.

Постановка проблеми. Практична цінність полівінілпіролідон-(мет)акрилатних кополімерів визначається галузями їх застосування, основними з яких є медицина і техніка. Метод фотополімеризації є економічно та екологічно вигідним для синтезу полімерів. До того ж під час фотополімеризації потрібно враховувати наявність градієнту освітленості, який приводить до того, що швидкість полімеризації і конверсія визначаються не тільки часом, але й товщиною шару композиції. Відповідно, характер структуроутворення і фізико-механічні властивості кожного наступного шару полімеру можуть відрізнятись від таких самих характеристик попереднього шару [1].

З іншого боку, присутність комплексоуттворювачів в реакційному середовищі істотно впливає на швидкість, селективність, механізм і термодинаміку полімеризаційних перетворень і, як наслідок, на структуру і властивості продуктів реакції. З метою одержання фотополімерів з прогнозованими властивостями важливим є встановлення зв’язку кінетики реакції та властивостей одержуваних фотополімерів.

Аналіз досліджень і публікацій. Серією досліджень фотополімеризації ефірів (мет)акрилової кислоти в присутності найбільш технологічного вмісту полівінілпіролідону (ПВП) (20 % мас.) встановлено, що йони заліза (ІІ) і (ІІІ) підвищують реакційну здатність як гідрофобного метилметакрилату (ММА) [2], який з метою гомогенізації середовища розчиняли в диметилсульфоксиді, так і гідрофільного 2-гідроксітилметакрилату (ГЕМА) в масі [3]. Фоточутливість та структуроутворення композицій залежать від природи, ступеня окиснення металу і концентрації солі.

Мета роботи – вивчити зв’язок кінетики фотополімеризації (мет)акрилатів з використанням каталітичної системи йон металу-ПВП і фізико-механічних властивостей фотополімерів на їх основі.

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження фотополімеризації (мет)акрилатів на полівінілпіролідоні проводились з мономерами різної природи – гідрофобним метилметакрилатом в диметилсульфоксиді і гідрофільним 2-гідроксітилметакрилатом в масі на полівінілпіролідоні в присутності малих (до 1 % мас.) кількостей ПВП з використанням 0,02 мас. % солей

металів як найактивнішої концентрації, встановленої експериментально. Вміст ПВП у вихідній композиції до 1 мас. % обґрунтований можливістю вивчення взаємовпливу вихідних компонентів в умовах виключення фактора в'язкості середовища. Системи полімеризували з використанням металів перехідного ступеня окиснення у вигляді солей FeSO_4 , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, Cu_2Cl_2 , CuCl_2 , CoCl_2 і AgNO_3 в кількості до 0,05 мас. % від загальної маси композиції.

Для вивчення кінетики фотополімеризації використовували дилатометр з еластичною мембраною [4]. Композиції опромінювали при кімнатній температурі повним спектром ультрафіолетової лампи ДРТ-230 через кварц при інтенсивності $2,7 \text{ Вт}/\text{м}^2$.

Поверхневу твердість готових полімерів вимірювали на консистометрі Хеплера. Визначення водопоглинання проводилось ваговим методом за ГОСТ 4650-80.

У табл. 1 наведені основні кінетичні параметри фотополімеризації досліджуваних композицій, а саме, максимальна швидкість полімеризації (V_{\max}) і кінцевий (за 5 год.) ступінь перетворення (A).

Таблиця 1

Кінетичні параметри фотополімеризації композицій ММА і ГЕМА на ПВП з використанням Me^{n+} . Мономер:ПВП=99,5:0,5 (мас. %). $C_{\text{Me}}^{n+} = 0,02$ мас. %

№ з/п	Мономер	Йон металу	$V_{\max} \cdot 10^4$, моль/ $\text{дм}^3 \cdot \text{с}$	A за $18,0 \cdot 10^3$ с опромінення, %
1	ММА	Fe^{2+}	0,69	17
2	ММА	Fe^{3+}	2,86	56
3	ГЕМА	Fe^{2+}	4,04	75
4	ГЕМА	Fe^{3+}	4,52	80
5	ГЕМА	Ag^+	1,78	19
6	ГЕМА	Co^{2+}	5,99	69
7	ГЕМА	Cu^+	4,19	65
8	ГЕМА	Cu^{2+}	не полімеризується протягом трьох годин	

Загальним висновком з одержаних результатів є вищі кінетичні параметри фотополімеризації 2-гідроксітилметакрилатних композицій, порівняно з метилметакрилатними в присутності системи Fe^{n+} -ПВП. Пояснення цьому може бути, передусім, відмінність у механізмах ініціювання досліджуваних процесів, які визначаються природою мономерів, взаємовпливом інгредієнтів, спектральною чутливістю системи і способом проведення фотополімеризації: в масі для ГЕМА і в розчині для MMA.

Разом з тим кінетичні параметри фотополімеризації (табл. 1) для мономерів різної природи вищі при використанні йона Fe^{3+} , тобто значення максимуму швидкості (V_{\max}) полімеризації і ступеня конверсії (A) за п'ять годин опромінення в обох випадках вищі за аналогічні параметри кінетики полімеризації досліджуваних систем при використанні солі йона Fe^{2+} .

Що стосується ГЕМА-композицій, то максимальна швидкість полімеризації V_{\max} , тобто, інтенсивність процесу, зростає в ряді $\text{Ag}^+ < \text{Fe}^{2+} < \text{Cu}^+ < \text{Fe}^{3+} < \text{Co}^{2+}$, у той час як ступінь конверсії (A) за 5 год опромінення зростає в ряді $\text{Ag}^+ < \text{Cu}^+ < \text{Co}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{Fe}^{3+}$. Отже, швидкість процесу полімеризації ГЕМА-композицій найвища при використанні солі кобальту (II), а глибина полімеризації – при використанні солей заліза (II) і (III). Системи з CuCl_2 не полімеризуються взагалі.

Присутність солей металів у реакційному середовищі дає можливість зробити зміни в технології одержання відповідних кополімерів за рахунок, насамперед, зміни механізму полімеротворення і, як наслідок, структури і властивостей полімерів.

У роботі з фізико-механічних властивостей синтезованих полімерів вивчались водопоглинальна здатність і поверхнева твердість.

Полімери з високою водопоглинальною здатністю (так звані гідрогелі) придатні для використання в біомедицині для виготовлення з них імплантантів, м'яких контактних лінз, систем для подачі ліків, плівок для захисту обпалених ділянок шкіри, біологічних мембрани тощо. У техніці такі

матеріали можна успішно використовувати як датчики вологи, мембрани для технологічних процесів. При виготовленні, наприклад, полімерних мембран метод фотополімеризації, ініційованої комплексом з перенесенням заряду $\text{Me}^{\text{n}+}$ -ПВП, дає можливість оминути стадію попереднього отримання полімеру, його розчинення і нанесення на підкладку. Формування полімерного шару на підкладці відбувається безпосередньо під час полімеризації і скорочується час виготовлення мембрани. З іншого боку, гідрофобні полімери – матеріали з низьким водопоглинанням, або взагалі непоглинальні – знайшли успішне застосування як зубозамінювальні матеріали в лікувальній і ортопедичній стоматології, в якості медичних клеїв і клеїв для оптичних деталей.

Оскільки полімери з ММА, одержані в диметилсульфоксиді, були, в основному, м'якими, еластичними та липкими, їх висушували при температурі 50° С протягом двох годин. У табл. 2(а) наведені результати вивчення впливу йона заліза на водопоглинальну здатність кopolімерів ММА:ПВП.

Таблиця 2

Фізико-механічні властивості фотополімерів ММА:ПВП (а) і ГЕМА:ПВП (б)

$$C_{\text{ПВП}} = 0,5 \text{ мас. \%}; C_{\text{Me}^{\text{n}+}} = 0,02 \text{ мас. \%}$$

a

№ з/п	Природа йона металу	Водопоглинання, %	Поверхнева твердість, МПа
1	Fe^{2+}	1,8	44,5
2	Fe^{3+}	17,8	113,6

б

№ з/п	Природа йона металу	Водопоглинання, %	Поверхнева твердість, МПа
1	Fe^{2+}	61	216
2	Fe^{3+}	68	237
3	Cu^+	60	221
4	Co^{2+}	–	167
5	Ag^+	72	132

Як бачимо, полімери, одержані з композицій на основі метилметакрилату в присутності солей заліза, характеризуються низьким водопоглинанням, яке не залежить від кінцевого ступеня отвердження (табл. 1), що пояснюється, очевидно, впливом розчинника на полімероутворення. При цьому полімери, одержані з використанням Fe^{3+} , більш гідрофільні (~ в 10 разів), порівняно з полімерами, активованими Fe^{2+} . Таке явище можна пояснити характером структурування фотополімеру при ініціюванні комплексом з перенесенням заряду Fe^{3+} -ПВП.

Результати вивчення водопоглинальної здатності кopolімерів ГЕМА:ПВП, одержаних в присутності солей переходних металів, наведені в табл. 2(б). Як видно, серед полімерів з оптимальним вмістом $\text{Me}^{\text{n}+}$ найвище водопоглинання показали фотополімери, синтезовані з використанням солі срібла. Цей результат добре корелює з кінетикою процесу (табл. 1). Фотополімеризація ГЕМА:ПВП-композицій в присутності Ag^+ відбувається при найнижчих значеннях швидкості реакції і ступеня перетворення, що може пояснюватись низькою фотоактивністю композиції. Як наслідок, процес структуроутворення біля поверхні опромінення доволі слабкий і ще слабший – в наступних шарах композиції. Загалом невисоке водопоглинання є результатом утворення рідкозшитого полімеру.

Достатньо хороше водопоглинання кopolімерів 2-гідроксіетилметакрилату, одержаних в присутності інших іонів, закономірно, пояснюється, насамперед, гідрофільністю мономера. Разом з тим для полімерів з малим (до 1% мас.) вмістом ПВП, очевидно, характерна більш однорідна структура по товщині, а також достатня густота сітки і менша міжузловова відстань за рахунок зменшення ефекту світлофільтрації і градієнту пошарової полімеризації. Варто відзначити, що і у випадку фотополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату полімери з використанням Fe^{3+} більш

гідрофільні, ніж з Fe^{2+} . Отже, з ГЕМА-композицій, заполімеризованих в присутності іонів $\text{Fe}^{\text{n}+}$, Cu^+ , Ag^+ під дією УФ-світла, одержані полімери із значенням водопоглинання, достатнім для їх використання не лише в біомедицині.

Поверхнева твердість визначає можливість механічного оброблення полімерних матеріалів шляхом вирізання з них точних за конфігурацією виробів, а також надійну експлуатацію цих виробів. Для метилметакрилатних зразків виявлена залежність поверхневої твердості від ступеня отвердження (табл. 2а і табл. 1). Вищу твердість (113,6 МПа) після полімеризації показали зразки, одержані з композицій, які містили сіль заліза (ІІ). Таке значення є результатом вищої фотактивності цієї композиції.

Високі значення твердості полімерів на основі ГЕМА:ПВП-композицій (табл. 2б) пояснюються методом їх синтезу – блоковою полімеризацією. Найвище значення твердості мають фотополімери із Fe^{3+} , очевидно, через високу реакційну здатність цих композицій по глибині від поверхні опромінення, що підтверджується високими швидкістю полімеризації і ступенем перетворення (табл. 1).

Для зразків, активованих іонами Cu^+ , високе значення твердості поєднується з низьким водопоглинанням. На відміну від них, зразки з Fe^{2+} і Fe^{3+} є прикладом хорошого поєднання водопоглинання і поверхневої твердості. При цьому найвища твердість зразків з Fe^{3+} при їх концентрації 0,02 мас. %, у разі збереження високого водопоглинання може свідчити на користь припущення про ініціюальну здатність комплексу з перенесенням заряду ПВП-йон металу, можливість утворення якого забезпечується фотохромною здатністю групи $-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ піролідонового циклу і фотовідновлювальною здатністю Fe^{3+} . Передбачуваний механізм ініціювання фотополімеризації через активування подвійного зв'язку 2-гідроксіетилметакрилату може обумовлювати утворення жорсткого полімеру, який має зменшенну здатність до зміни конформації ланцюгів. Найменше значення твердості (132 МПа) виявлено для полімерів з малоактивних композицій, отверджених у присутності Ag -вмісної солі.

Отже, підбираючи каталітичну систему $\text{Me}^{\text{n}+}\text{-ПВП}$, можна регулювати процес фотополімеризації (мет)акрилатів з метою одержання полімерів на їх основі з наперед заданими властивостями.

1. Маслюк А.Ф., Храновский В.А *Фотохимия полимеризационноспособных олигомеров*. – К.: Наук. думка, 1989. – 192 с.
2. Суберляк О.В., Шекета М.Л., Рішняк Г.Б.. *Фоточутливі метакрилатні композиції*, які містять полівінілпіролідонові комплекси з іонами заліза // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. – № 4. – С. 84–87.
3. Суберляк О.В., Шекета М.Л., Левицький В.Є.. *Полівінілпіролідон-2-гідроксіетилметакрилатні кополімери. Особливості одержання фотополімеризацією з використанням солей металів* // Хімічна промисловість України. – 2007. – № 4. – С. 38–41.
4. Карнаух А.П., Гудзера С.С., Грищенко В.К. *Дилатометры и дилатометрические установки для исследования процесса фотоиницированной полимеризации жидких композиций на основе олигоуретанакрилатов* // Высокомолек. соед. – А. – 1982. – 24, № 10. – С. 2227–2231.