

ХІМІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

УДК 678:541.64

В.О. Сердюк, В.В. Кочубей, В.С. Токарев
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ І ВИВЧЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЧОТИРИКОМПОНЕНТНИХ КОПОЛІМЕРІВ

© Сердюк В.О., Кочубей В.В., Токарев В.С., 2009

Проведено синтез чотирикомпонентних кополімерів за різних співвідношень вихідних мономерів акрилонітрилу, бутилметакрилату, стирену і малеїнового ангідриду. Методом дериватографії досліджено термічну стійкість синтезованих кополімерів.

The synthesis of quaternary copolymers has been performed at a different ratio of initial monomers, namely acrylonitrile, butyl methacrylate, styrene and maleic anhydride. Thermal stability of the copolymers synthesized has been studied by means of derivatography.

Постановка проблеми. У технологіях мікрокапсулювання найбільший інтерес являють такі властивості полімерів, як розчинність, температура розм'якшення, механічні властивості, фізичний стан, а також термічна стійкість. Способом надання полімеру бажаних властивостей є його модифікація, яка здійснюється, наприклад, кополімеризацією різноманітних мономерів, кожен з яких може утворювати гомополімер з небажаними властивостями. Так, для процесів створення мікрокапсул, які містять легкі речовини, такі як вуглеводні C₅-C₆, необхідно, по-перше, щоб оболонка була доволі щільною і достатньо еластичною за нормальних умов (T=25 °C), і, по-друге, досить термостійкою в інтервалі підвищених температур (T=90-160 °C). Щоб досягти цих властивостей, необхідно для формування оболонки використовувати полімери з певними фізичними, хімічними і механічними властивостями. Відомо, що багатоконпонентною кополімеризацією можна синтезувати полімерні матеріали із заданими властивостями, що і стало завданням цього дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Використання різноманітних гомо- і кополімерів як природного [1], так і синтетичного [2] походження, для створення оболонок у процесах мікрокапсулювання стрімко поширюються останнім десятиліттям на все нові і нові об'єкти. Серед методів мікрокапсулювання різних за природою речовин значне місце посідають фізико-хімічні методи, що включають коацервацію, зумовлену осадженням нерозчинником. Ці методи відрізняються простотою апаратурного оформлення, високою продуктивністю і доброю відтворюваністю результатів. Вони ґрунтуються на фазовому розділенні рідина – рідина [3, 4], що полягає у виділенні з розчину плівкоутворювального матеріалу фази, збагаченої цим матеріалом, за зміни температури чи рН розчину, додаванні нерозчинника чи в процесі випаровування розчинника [5]. Природа полімеру, який застосовується для мікрокапсулювання, насамперед залежить від природи капсульованої речовини та завдань, які потрібно розв'язати за допомогою мікрокапсул. Так, для капсулювання парафінів, що можуть виконувати роль ефективних терморегуляторів і теплоносіїв, використовується поліетилен високої густини [6], термоеластоласт полі(стирен-блок-бутадієн-блок-стирен) [7], поліуретани.

Мета роботи – дослідити вплив співвідношення мономерів на термічну стійкість кополімерів, що необхідно для прогнозування їхньої поведінки під час подальшого застосування.

Експериментальна частина. Синтез тетраполімерів здійснювали радикальною кополімеризацією таких мономерів (табл. 1): акрилонітрилу (АН), бутилметакрилату (БМА), стирену (СТ) і малеїнового ангідриду (МА), за їх початкового співвідношення 50:30:10:10 мол.% (ТП-1) та 50:10:30:10 мол.% (ТП-2). Вибір комономерів обумовлений тим, що полімери АН є стійкими до дії вуглеводнів, варіюючи співвідношення СТ і БМА, можна регулювати температуру розм'якшення кополімерів, а ланки МА гідрофілізують макромолекули і можуть забезпечити їх зшивання за взаємодії з певними бі- або поліфункціональними сполуками. Процес проводили в розчині етилацетату (ЕАц) з використанням як ініціатора α, α' -азоізобутиронітрилу (ДАК) за температури 60 °С. Синтез проводили у тришийковому реакторі. Загальну конверсію (S , мас.%) визначали гравіметричним методом [8]. Після синтезу тетраполімери тричі переосаджували у гексані, висушували і аналізували на вміст Нітрогену, Карбону, Гідрогену, на основі чого розраховували склад тетраполімерів. Для тетраполімерів визначали характеристичну в'язкість ($[\eta]$) [8] і температуру розм'якшення ($T_{розм.}$). Дані, що характеризують одержані тетраполімери, наведено в табл. 2.

Таблиця 1

Характеристики процесу тетраполімеризації

Кополімер	Вихідне співвідношення мономерів, мас.%				Час, год	S , мас.%
	АН	БМА	СТ	МА		
ТП-1	29,67	47,71	11,65	10,97	10	55
ТП-2	32,43	17,38	38,20	11,99	10	45

Таблиця 2

Характеристики тетраполімерів

Кополімер	Елементний аналіз кополімерів, мас.%			Співвідношення мономерів у кополімері, мас.%				$[\eta]$ в ацетоні, дл·г ⁻¹	$T_{розм.}$, °С
	[N]	[C]	[H]	АН	БМА	СТ	МА		
ТП-1	4,52±0,03	68,40±0,04	7,82±0,08	17,12	55,60	13,49	13,79	0,224	82,80±1,07
ТП-2	3,82±0,17	75,37±0,46	6,99±0,32	14,40	23,99	44,37	17,24	0,308	102,16±3,05

Як бачимо з порівняння даних табл. 1 і 2, у процесі тетраполімеризації найменш активним мономером виявився АН і одержані кополімери істотно збіднені його ланками. Причому АН краще вступає у кополімеризацію з БМА, ніж СТ; тому збільшення концентрації останнього у мономерній суміші призводить до зменшення вмісту ланок АН в тетраполімері.

Термічну стійкість зразків кополімерів ТП-1 і ТП-2 досліджували проведенням комплексного термогравіметричного та диференційно-термічного аналізів зразків на дериваторграфі Q-1500 системи “Паулік-Паулік Ердей” у динамічному режимі зі швидкістю нагрівання 5 °С/хв в атмосфері повітря (рис. 1 і 2). Маса зразків становила 200 мг. Чутливість за шкалою диференційно-термічного аналізу (ДТА) – 250 мкВ, за термогравіметричною шкалою (ТГ) – 500 мкВ. Еталоном слугував оксид алюмінію.

Вигляд кривих ТГ і ДТА (рис. 1 і 2) вказує на складність і багатостадійність процесів, що відбуваються під час нагрівання досліджених тетраполімерів. Для обох кополімерів доволі чітко простежуються три основні стадії в області температур до 250, від 250 до 450 і > 450 °С.




Рис. 1. Дані термогравіметричного та диференційно-термічного аналізів кополімеру ТП-1





Рис. 2. Дані термогравіметричного та диференційно-термічного аналізів кополімеру ТП-2

У низькотемпературній області термолізу зразків на кривій ДТА спостерігається слабкий ендотермічний ефект, який супроводжується незначною втратою маси на кривій ТГ. Втрата маси у діапазоні температур до 250 °С, ймовірно, зумовлена видаленням незначної кількості низькомолекулярних домішок (адсорбованої і зв'язаної води, залишків мономерів, розчинників), а також дегідратацією частково гідролізованих ланок малеїнового ангідриду:



Присутність ланок гідролізованого малеїнового ангідриду чітко фіксується у ІЧ-спектрах цих кополімерів.

Характерною є наявність слабо виражених розмитих мінімумів на кривих ДТА за температури < 100 °С, в той час, як на ДТГ у цій області екстремумів не спостерігається (рис. 3). Швидше це пояснюється переходом цих полімерів зі склоподібного стану у в'язкоплинний, що, як відомо, супроводжується поглинанням енергії [9].





Рис. 3. Диференціальні термогравіметричні криві зразків кополімерів: 1 – ТП-1; 2 – ТП-2

На другій стадії (250–450 °С) відбувається найбільша втрата маси зразків, яка становить 68,5 % для ТП-1 і 56 % – для ТП-2 і яка супроводжується екзотермічним ефектом (рис. 1 і 2). Разом з тим необхідно відзначити, що величина теплового ефекту на цій стадії істотно поступається тепловому ефекту, що спостерігається на третій стадії, протягом якої відбувається значно менша втрата маси: 17 і 28 % відповідно для ТП-1 і ТП-2.

Можна припустити, що на другій стадії одночасно перебігають декілька процесів, у тому числі екзотермічні і ендотермічні, які частково компенсують один одного. До екзотермічних процесів належать передусім реакції термоокисної деструкції, які призводять до утворення кисне-вмісних продуктів, зокрема пероксидних, їхнього розпаду і часткової карбонізації кополімерів. До ендотермічних належать реакції деполімеризації, які найінтенсивніше перебігають саме у цьому температурному діапазоні [10] і обумовлюють значну втрату маси. Стосовно досліджених кополімерів реакції деполімеризації можуть бути схематично зображені так:



Відомо [10], що деполімеризація полімерів 1,1-дизаміщених мономерів відбувається легше порівняно з монозаміщеними. Очевидно, саме тому для ТП-1, в якого вміст БМА є більшим (табл. 2), спостерігається більша втрата маси з вищою швидкістю і за нижчих температур порівняно з ТП-2. Згідно з даними диференційного термогравіметричного аналізу (рис. 3, крива 1), температура найінтенсивнішої втрати маси зразка ТП-1 становить 338 °С, а максимум

екзотермічного ефекту термоокисної деструкції згідно з даними диференційного термічного аналізу (рис. 1, крива ДТА) відповідає температурі 378 °С. Для ТП-1 – відповідно 365 (рис. 3, крива 2) і 394 °С (рис. 2, крива ДТА). Деяка розбіжність у значеннях температур, що відповідають екстремумам на кривих ДТА і ДТГ, може бути зумовлена, з одного боку, певною інерційністю системи вимірювання теплових ефектів порівняно з реєстрацією маси зразка. Тому за високих швидкостей нагрівання (5 °С/хв) екстремуми на кривих ДТА фіксуються за дещо вищих (приблизно на 30 °С) температур, ніж на кривих ТГ (ДТГ). З іншого боку, ДТА і ДТГ фіксують інтегральні процеси. При цьому мінімум на ДТГ відповідає максимальній швидкості деполімеризації (ендотермічний процес), а максимум на ДТА – максимальній швидкості термоокиснення (екзотермічний процес). Вочевидь, температури цих максимумів можуть не збігатись.

Третя стадія термолізу зразків відбувається у температурному інтервалі 450...700 °С, яка характеризується втратою маси і значним (найбільшим) екзотермічним ефектом (рис. 1 і 2). Ця стадія, ймовірно, обумовлена майже повним окисненням частково карбонізованих залишків кополімерів з утворенням CO₂ і H₂O. Відповідна втрата маси на цій стадії становить 17 % для ТП-1 і 28 % – для ТП-2. Максимальній швидкості деструкції зразка ТП-1 на цій стадії відповідає температура 536 °С (рис. 3, крива 1), яка достатньо добре узгоджується з максимумом екзоэффекту 562 °С. Окиснення карбонізованих залишків зразка кополімеру ТП-2 з максимальною швидкістю відбувається за температури 560 °С (рис. 3, крива 2), а максимум екзоэффекту відповідає температурі 605 °С.

Висновки. На основі отриманих даних дериватографічного дослідження зразків кополімерів ТП-2 і ТП-1 можна зробити висновок, що зразки деструктують за подібним механізмом, однак вищою термостійкістю характеризується ТП-2, що має більший вміст стирену і менший вміст бутилакрилату. Температурний інтервал втрати основної маси цього зразка так само, як і максимум основних екзоэффектів процесу термоокисної деструкції, зміщені в область вищих температур. Отже, змінюючи співвідношення мономерів в реакційній суміші, можна синтезувати кополімери з наперед заданими термічними властивостями. Це, своєю чергою, полегшує подальший підбір умов для використання одержаних кополімерів у процесах створення і застосування мікрокапсульованих матеріалів.

1. Benita S. *Microencapsulation: methods and industrial applications*. N. Y.: Marcel Dekker Inc, 1996. – 682 p. 2. Пат. 6617364 США, МКИ C08J 009/16. *Method for synthesizing thermo-expandable polymeric microspheres* / Soane; David S. (Piedmont, CA); Houston; Michael R. (Berkeley, CA); Nano-Tex, LLC (Emeryville, CA) – № 235367; Заявл. 05.09.2002; Опубл. 03.09.2003; НКІ 521/56. 3. S. Kobayashi, S Nagayama. *A Microencapsulated Lewis Acid. A New Type of Polymer-Supported Lewis Acid Catalyst of Wide Utility in Organic Synthesis* // *J. Am. Chem. Soc.*– 1998.– 120.– P. 2985–2986. 4. Вилесова М.С., Аїзенштадт Н.И., Босенко М.С. и др. *Разработка микрокапсулированных и гелеобразных продуктов и материалов для различных отраслей промышленности* // *Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева.*– 2001.– Т. XLV. – № 5–6. 5. Aliabadi H. M., Elhasi S., Mahmud A., Gulamhusein R., *Encapsulation of hydrophobic drugs in polymeric micelles through co-solvent evaporation: The effect of solvent composition on micellar properties and drug loading* // *Int. J. of Pharmaceutics.*– 2007.– 329.– P.158–165. 6. Ye H., Xin-shi G. *Preparation of polyethylene-paraffin compounds as a form-stable solid-liquid phase change material* // *Solar Energ. Mater. Solar Cells.*– 2000.– 64.– P. 37–44. 7. Min X., Bo F., Kecheng G. *Preparation and performance of shape stabilized phase change thermal storage materials with high thermal conductivity* // *Energ. Convers. Manage.*– 2002.– 43.– P.103–108. 8. Торопцева А.М., Белгородская К.В., Бондаренко В.М. *Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений.* – Л.: Химия, 1972.– 416 с. 9. Бартенев Е.М., Френкель С.Я. *Физика полимеров* / Под ред. д-ра физ.-мат. наук А.М. Ельяшевича.– Л.: Химия, 1990.– 432 с. 10. Мадорский С. *Термическое разложение органических полимеров.* – М.: Мир, 1967.– 328 с.