

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ ЛАНГБЕЙНІТУ І КІЗЕРИТУ З ХЛОРИДМАГНІЄВИМ РОЗЧИНОМ

© Хацевич О.М., Костів І.Ю., 2005


Досліджено конверсію лангбейніту в хлоридмагнієвому розчині за різних концентрацій $MgCl_2$. Знайдено концентрацію, при якій спостерігається найвища константа швидкості процесу конверсії. Вивчено поведінку важкорозчинних мінералів (полігаліту і кізериту) в хлоридмагнієвому розчині. Отримані результати досліджень показують, що кізерит конвертує в каїніт, полігаліт з хлормагнієвим розчином не взаємодіє.

The process of conversion of langbeinite in solution of Magnesium chloride have researched in different concentrations of $MgCl_2$. The concentration, in which have been the biggest constant of speed of the process of conversion, have found. The behaviour of difficult dissolving minerals (Po and Ki) in solution of Magnesium chloride have studied. The results of this research show, that kieserite converts into kainite, but poligalit – does not.

Постановка проблеми. Одним із основних цінних компонентів полімінеральної калійної руди Прикарпаття є лангбейніт, вміст якого в руді становить до 30 мас. %. Та за галургійною схемою переробки полімінеральних руд ступінь витягу його досягає 18–22 % [1], решта залишається в нерозчиненому галіто-лангбейнітовому залишку і є відходом виробництва. Це веде до значних втрат цінних компонентів руди. Відомий спосіб шенітизації лангбейніту, витяг K^+ з руди за таким способом становить 80–82 %. Для шенітизації використовують близько 14 % води від маси руди [1]. При додаванні такої кількості води маса стає плинною, тому зволоження проводять у кілька прийомів. Цей процес є довготривалим (20–30 діб), утворення кристалогідратів супроводжується зв'язуванням вільної води і кристалізацією солей, тому маса твердіє, що вимагає додаткових затрат на перемішування. Розчинення шенітизованої руди супроводжується утворенням вторинного леоніту, який втрачається з глинистим залишком.

Мета роботи полягає у вивченні поведінки важкорозчинних компонентів полімінеральної руди в ХМР. Визначенні оптимальної концентрації $MgCl_2$ в ХМР, при якій найшвидше перебігає конверсія лангбейніту в каїніт.

Нами запропоновано [2] нову технологію переробки полімінеральної калійної руди Прикарпаття, яка полягає у конверсії важкорозчинного лангбейніту в легкорозчинний каїніт у присутності оборотних солей і хлоридмагнієвого розчину (ХМР). Процес конверсії описується рівнянням реакції:



Реакція відбувається у тому випадку, коли склад рідкої фази лежить у полі кристалізації каїніту, для цього використовували ХМР. Оборотний ХМР і карналіт утворюються на стадії випарювання надлишкових шенітових розчинів переробки полімінеральної калійної руди. На цій стадії можна регулювати концентрацію магній хлориду в розчині, тому потрібно було вивчити його взаємодію з лангбейнітом.

У лабораторних умовах вивчали процес конверсії природного лангбейніту з розчинами з різною концентрацією $MgCl_2$. Природний лангбейніт для досліджень відбирали в кар'єрі, подрібнювали до розміру менше 3 мм, відмивали водою від легкорозчинних солей, міжкристалічну воду витісняли ацетоном, сушили при 50 °С в повітряному термостаті протягом однієї доби і відділяли фракцію 1–3 мм. Підготовлена лангбейнітова руда мала склад (мас. %): K^+ –18,33; Mg^{2+} –11,40; Na^+ –

0,45; Cl – 0,69; SO₄²⁻ – 68,25; H₂O – 0,82. (Мінеральний склад мас. % : лангбейніт – 97,27; кізерит – 0,97; галіт – 1,14; H₂O – 0,62.) Для приготування ХМР концентрацій 20, 24, 27, 30, 32, 35 % MgCl₂ брали розчин складу, (мас. %) : K⁺ – 1,21; Mg²⁺ – 5,74; Na⁺ – 0,67; Cl – 16,98; SO₄²⁻ – 2,56; H₂O – 72,84, (22,5 % MgCl₂) і кристалогідрат MgCl₂·6H₂O (ч.д.а). Лангбейніт і ХМР, попередньо нагріті до температури досліду, змішували в ексикаторах у масовому співвідношенні 1:1. Суміші поміщали в повітряні термостати за температури (50±1) °С і витримували протягом 240 годин, періодично перемішуючи та відбираючи проби через 24, 120, 240 год. Відібрані проби фільтрували на лійці Бюхнера, фільтрат стікав у попередньо зважену пробірку, а тверду фазу промивали від міжкристального розчину рафінованою рослинною олією та ацетоном і висушували при 50 °С. Рідку і тверду фази аналізували на вміст K⁺, Na⁺ – полуменеве-фотометричним; Ca²⁺, Mg²⁺ – комплексонометричним; Cl⁻ – меркуриметричним і SO₄²⁻ – гравіметричним методами. Матеріальний баланс розраховували на ПК методом розв’язання системи рівнянь за вмістом іонів у рідкій і твердій фазах. Мінеральний склад розраховували за відомим сольовим складом, використовуючи прийняту в галузггії методику, ступінь конверсії (β) – за рівнянням (2):

$$\beta = 1 - \frac{m_{т.ф} \cdot (C_{Ка} \cdot 0,3858 + C_{Кі} \cdot 0,6941)}{100 \cdot 0,6944}, \quad (2)$$

де m_{т.ф} – маса твердої фази; C_{Ка} – вміст каїніту, %; C_{Кі} – вміст кізериту, %; 100 – наважка La; 0,6944 – вміст SO₄²⁻ в лангбейніті; 0,3858 – вміст SO₄²⁻ в каїніті; 0,6941 – вміст SO₄²⁻ в кізериті.

Мінеральний склад твердих фаз подано в табл. 1.

Таблиця 1

**Мінеральний склад твердих фаз,
отриманих при конверсії лангбейніту в ХМР, з різними концентраціями MgCl₂**

C _{MgCl₂} , %	t, год	La	Ка	MgSO ₄ ·xH ₂ O	Si	Ga	Kr	H ₂ O	β
20	24	95,91	–	1,90	–	1,15	–	1,04	1,75
	120	94,95	1,49	2,29	0,25	1,02	–	–	2,80
	240	94,24	1,49	3,22	0,98	,07	–	–	3,64
24	24	90,51	3,99	3,00	–	1,53	–	0,97	9,9
	120	74,66	21,29	3,62	0,28	0,15	–	–	28,7
	240	53,37	38,74	5,78	–	0,26	–	1,85	37,1
27	24	81,34	13,79	3,10	–	1,19	–	0,58	15,3
	120	59,92	33,51	6,20	–	0,18	–	0,19	31,5
	240	44,70	45,86	7,27	–	0,06	–	2,11	39,7
30	24	67,94	25,99	4,17	–	1,53	–	0,37	20,9
	120	66,27	27,74	5,00	0,16	0,83	–	–	25,5
	240	49,93	41,48	6,94	–	0,69	–	0,96	36,2
32	24	72,5	20,0	5,3	–	1,50	–	0,7	18,4
	120	56,8	32,16	7,8	–	1,64	–	1,60	28,8
	240	46,79	34,67	12,05	3,87	1,25	–	1,37	32,5
35	24	50,21	34,21	13,58	0,9	1,10	–	–	38,9
	120	5,96	61,07	21,70	–	0,54	8,14	0,40	89,3
	240	2,94	61,45	20,13	–	0,37	12,11	3,00	92,5

Примітка. La – лангбейніт, Ка – каїніт, Si – сільвін, Ga – галіт, Kr – карналіт.

Найповільнішою стадією процесу конверсії є розчинення лангбейніту в ХМР. Вона відбувається за механізмом “стиснення кулі”. Кінетика процесу конверсії, як і більшість топохімічних реакцій, описується рівнянням Єрофєєва [3]:

$$\beta = 1 - \exp(-k \cdot t^n), \quad (3)$$

де β – ступінь конверсії, n – порядок реакції.

Прологарифмувавши рівняння (3), отримаємо :

$$n \cdot \lg t = \lg 1/k + \lg [-\ln(1-\beta)]. \quad (4)$$

Конверсія лангбейніту в каїніт у координатах $\lg [-\ln(1-\beta)] - \lg t$ описується прямими лініями (рис. 1). Логарифм константи швидкості процесу конверсії дорівнює кутовому коефіцієнту (b) у рівнянні прямої. В табл. 2 подано значення $\lg k$ і k при різних концентраціях ХМР.

Таблиця 2

Значення констант швидкості реакції конверсії при різних концентраціях $MgCl_2$ в ХМР

$C(MgCl_2)$, %	$\lg k$	k
20	-2,195	0,006
24	-1,875	0,013
27	-1,451	0,035
30	-1,005	0,099
32	-1,060	0,089
35	-1,265	0,047




Рис. 1. Визначення константи швидкості (k) реакції конверсії лангбейніту в ХМР при різних концентраціях $MgCl_2$, %:
1 – 20; 2 – 24; 3 – 27; 4 – 30; 5 – 32; 6 – 35

На рис. 2 зображено залежність константи швидкості реакції конверсії лангбейніту в ХМР від концентрації $MgCl_2$. З рисунка видно, що при концентрації 24 % швидкість реакції низька і константа дорівнює 0,013, при 27 % – 0,035, а максимум припадає на концентрацію 30 %, при якій $k = 0,099$, при подальшому зростанні концентрації $MgCl_2$ в розчині до 35 % константа швидкості знижується до 0,047. Це можна пояснити зменшенням активності води, а відповідно зменшенням ступеня дисоціації $MgCl_2$ в концентрованих розчинах.

ХМР служить середовищем для перебігу реакції конверсії лангбейніту і після того, коли прореагує $MgCl_2$ розчину, починає розчинятися $MgCl_2$ твердої фази карналіту. Отже, важливо знати концентрацію $MgCl_2$, яка досягається при розчиненні карналіту. Тому досліджували процес розчинення карналіту за 20 і 50 °С у воді. Результати експерименту зображено на рис. 3, з якого видно, що найвища концентрація (26,4 %) $MgCl_2$ у розчині досягається при 50 °С за 10 хв. Тому для конверсії лангбейніту потрібно використовувати випарений до концентрації більше 30 % $MgCl_2$. У такому розчині карналіт не розчинятиметься. Концентрація $MgCl_2$ в розчині під час конверсії лангбейніту поступово зменшуватиметься і пройдёт через значення (30 % $MgCl_2$), яке відповідає найбільшій константі швидкості реакції, після чого знижуватиметься до 26,4 % $MgCl_2$, коли починає розчинятися $MgCl_2$ карналіту.




Рис. 2. Залежність констант швидкості процесу конверсії лангбейніту в ХМР від концентрації $MgCl_2$




Рис. 3. Зміна концентрацій солей при розчиненні карналіту у воді: 1 – KCl (20 °C); 2 – KCl (50 °C); 3 – $MgCl_2$ (20 °C); 4 – $MgCl_2$ (50 °C)

До складу полімінеральних руд Прикарпаття входять, крім лангбейніту, такі важкорозчинні мінерали, як полігаліт (близько 5 %), та кізерит (10 %) [1]. Важливо знати їх поведінку при конверсії лангбейніту. Тому вивчали вплив хлоридмагнієвого розчину на процес їх конверсії у каїніт. Для дослідження використовували кізеритову та полігалітову породи, відмиті від легкокорозчинних солей. Полігалітова мала склад, мас. %: K^+ – 12,00; Mg^{2+} – 3,42; Ca^{2+} – 14,09; Na^+ – 0,12; SO_4^{2-} – 61,45; Cl – 0,65; H_2O – 5,69; н.з. – 2,58. Або мінеральний склад, мас. % : ангідрит – 9,54; полігаліт – 84,82; сільвін – 0,98; галіт – 0,30; H_2O – 0,62; н.з. – 2,58. Іонний склад кізеритової породи, мас. %: K^+ – 9,12; Mg^{2+} – 13,28; Ca^{2+} – 0,8; Na^+ – 0,19; SO_4^{2-} – 64,94; Cl – 0,78; H_2O – 8,72; н.з. – 2,17. Мінеральний склад, мас. % : ангідрит – 0,54; полігаліт – 4,81; лангбейніт – 42,2; кізерит – 46,35; сільвін – 1,03; галіт – 0,48; H_2O – 2,42; н.з. – 2,17.

Конверсія кізериту проходить за рівнянням реакції (4):



ХМР також служить середовищем для кристалізації каїніту.

У кізеритовій породі присутній також лангбейніт, тому треба розрахувати витрату магній хлориду і на його конверсію, що відбувається за реакцією (6):



Методика проведення експерименту була аналогічна експериментам із лангбейнітом. Для конверсії брали 375 г кізеритової породи, 696 г ХМР і 122 г КСІ.

Ступені конверсії кізериту розраховано за формулою:

$$\beta = 1 - \frac{m_{т.ф} \cdot C_{Кі}}{m_p \cdot 0,4635}, \quad (7)$$

де $m_{т.ф}$ – маса твердої фази; $C_{Кі}$ – вміст кізериту; m_p – маса руди, взятої для експерименту; 0,4635 – вміст кізериту в руді.

Як видно з рис. 4 (крива 2) ступінь конверсії кізериту з часом зростає і за 3 доби становить 23,1 %, за 10 діб – 63,6 %, а потім не міняється. Результати проведених досліджень підтверджують перебіг процесу конверсії кізериту в каїніт, у присутності ХМР.





Рис. 4. Зміна ступеня конверсії (β):
1 – полігаліту; 2 – кізериту з часом

Досліджували також поведінку полігалітової породи в середовищі ХМР. Процес конверсії може відбуватися за реакцією:



За рівнянням (8) розраховали потрібну кількість ХМР. Для експерименту брали 900 г полігалітової породи і 538 г ХМР.

Методика проведення експерименту аналогічна попереднім дослідом з кізеритовою породою. За матеріальними балансами і мінеральним складом твердих фаз за формулою (9) розраховали ступінь конверсії полігаліту:

$$\beta = 1 - \frac{m_{т.ф} \cdot C_{Po}}{m_p \cdot 0,8482}, \quad (9)$$

де $m_{т.ф}$ – маса твердої фази; C_{Po} – вміст полігаліту; m_p – маса полігалітової руди, взята для експерименту; 0,8482 – вміст полігаліту в руді.

На рис. 4 лінія ступеня конверсії полігаліту (крива 1) подана прямою, майже паралельною осі абсцис, що свідчить про відсутність процесу конверсії полігаліту. Це пояснюється тим, що поверхня частинок полігаліту покривається щільною плівкою двоводного гіпсу, що перешкоджає проникненню КСІ і $MgCl_2$ до його поверхні. Отже, полігаліт під час конверсії залишається без змін і як важкорозчинний мінерал втрачається під час переробки полімінеральної руди з нерозчинним залишком.

Висновок. Одержані результати дали змогу визначити оптимальну концентрацію $MgCl_2$ в розчині для конверсії лангбейніту в каїніт, дослідити перебіг реакції конверсії кізериту в каїніт та

відсутність взаємодії полігаліту з ХМР і можуть бути використані в технології переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття.

1. Грабовенко В.А. *Производство бесхлорных калийных удобрений.* – Л.: Химия, 1980. – 256 с.
2. Хацевич О.М., Костів І.Ю. *Переробка полімінеральних калійних руд Прикарпаття з конверсією лангбейніту в каїніт // Вісн. ЧДТУ.* – 2004. – № 3. – С. 145–148.
3. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. *Физическая химия.* – М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.

УДК 541.181

І.М. Кріп, М.А. Фетісова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН РІДКИМИ ВІДХОДАМИ ХЛОРИДУ МІДІ

© Krip I.M., Fetisova M.A., 2005

Синтезовано зразки фероціаніду міді на глинистій матриці, досліджено хімічні реакції, які відбуваються під час обробки бентонітової глини розчином хлориду міді, встановлено можливість синтезу фероціанідів інших металів.

Ferrocyanide containing samples on clay matrix have been synthesized, the chemical reactions accompanying the process of bentonite clays treatment by copper chloride have been explored; possibility of ferrocyanide of other metals synthesis has been established.

Стан проблеми. Існуючі технології переробки рідких металовмісних відходів є матеріало- та енергоємними і, як правило, не застосовуються для масової утилізації наявних відходів. На території багатьох областей України на складах у закритих ємностях зберігаються значні кількості металомісних відходів. Більшість таких нагромаджувачів споруджені без належного інженерного захисту і становлять загрозу навколишньому середовищу. Обсяг знешкодження та утилізації відходів становить приблизно 0,5–2 % від їх кількості. Так, у Львівській області кількість утилізованих відходів гальванічних виробництв становить приблизно 0,6 т/рік, тоді як на складах зберігається 140 т [1]. Отже, гостро постає проблема розробки технології утилізації цього типу відходів.

Рідкі металомісні відходи є цінною сировиною для модифікування бентонітових глин з метою покращання їх сорбційних властивостей. Отримані продукти можуть застосовуватися як сорбційні матеріали. Проте під час використання природних глинистих мінералів вартість сорбційних матеріалів є достатньо високою.

На Яворівському ДГХП “Сірка” на території Язівського родовища наявні відвали карбонатомісних бентонітових глин, що займають значні площі родючих ґрунтів. Запаси бентонітових глин в районі становлять 1 млрд. тонн. Такі глини з успіхом можуть застосовуватися для утилізації рідких металовмісних відходів з одночасним синтезом сорбційних матеріалів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Бентонітові глини мають високу гідрофільність [3]. При об’ємному контакті бентоніту з водою вона проникає в міжшаровий простір монтморилоніту, гідратує його поверхню і обмінні катіони, що викликає набухання мінералу. При обмеженні простору для вільного розбухання у присутності води утворюється щільний гель, який перешкоджає подальшому проникненню вологи.

Відомо [2], що в результаті кислотної активації глин відбувається зниження вмісту карбонатів кальцію та магнію та збільшується кількість дефектів у кристалічній структурі монтморилоніту і за рахунок цього збільшується питома поверхня.